

DURA SEAL Polyurethane

Дюра Сил Полиуретановый Лак

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Это прозрачное прочное масляное покрытие, обладающее отличной износостойкостью и сопротивлением к появлению пятен. Лак DURA SEAL Polyurethane придает деревянным полам изысканный вид и глубину, а также защищает их от появления вмятин и проливов.

ИНСТРУКЦИИ:

Новые Деревянные Полы:

1. Подготовить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA.
2. Обработать поверхность силером **DURA SEAL Penetrating Finish, DURA SEAL Fast Dry Wood Stain, DURA SEAL Quick Dry Sealer** или **DURA SEAL 500 Fast Drying Sealer** согласно инструкциям на этикетке. Дать полностью высохнуть.
3. Продукт хорошо взболтать до работы, а также периодически размешивать во время нанесения. Нанести покрытие при помощи кисти или аппликатора из овечьей шерсти тонкими слоями, исходя из расхода материала - прим. 12 м²/л. ВАЖНО: при нанесении более толстыми слоями, время высыхания покрытия увеличивается.
4. Дать высохнуть восемь часов минимум. Слегка зашкурить абразивной сеткой с зернистостью 120 единиц. Удалить пыль с пола тряпкой, увлажненной в уайт-спирите. Нанести второй слой лака DURA SEAL Polyurethane таким же образом, что и первый (шаг три выше).
5. По желанию, можно нанести дополнительные слои лака DURA SEAL Polyurethane. Дать каждому слою высохнуть как минимум 8 часов. Слегка зашкуривать между слоями. Если есть возможность дать покрытию высохнуть более 24 часов, зашкурить слои более тщательно.

Зашкуривание и Повторное Нанесение:

1. Очистить полы от жировых, масляных и пр. загрязнений при помощи абразивной губки, смоченной в уайт-спирите. Слегка зашкурить абразивной сеткой с зернистостью 100 единиц. ВАЖНО: Не наносить полиуретановый лак DURA SEAL Polyurethane на полы, которые ранее были покрыты шеллаком, лаком, воском или пропитками с содержанием стеаратов или воска.
2. Продолжать обработку с шага 3 раздела «Новые Деревянные Полы».

Старые Деревянные Полы:

1. Зашкурить пол до свежей древесины в соответствии с рекомендациями NOFMA или NWFA. Убедиться, что все старые покрытия (пропитка, краска) удалены.
2. Удалить пыль веником и/или пылесосом и протереть пол тряпкой, увлажненной в уайт-спирите.
3. Продолжать обработку с шага 3 раздела «Новые Деревянные Полы».

ВНИМАНИЕ:

Полиуретановое покрытие DURA SEAL Polyurethane может приобрести янтарный оттенок, если оно наносилось на поверхности, ранее окрашенные в светлые цвета. Не наносить DURA SEAL Polyurethane на полы, ранее покрытые воском, шеллаком, лаками или пропитками с содержанием воска или стеаратов. Увеличить время высыхания при нанесении на полы, которые ранее были покрыты пропиткой. Не обрабатывать поверхность стальной мочалкой и не полировать до нанесения DURA SEAL Polyurethane. Не наносить

DURA SEAL Polyurethane в очень холодную погоду или при высокой влажности. Не выключать вентиляционные системы после нанесения DURA SEAL Polyurethane. Всегда слегка зашкуривать между слоями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ & ОТВЕРЖДЕНИЯ	Прим. 8 часов. Хожение – на следующие сутки. Ставить мебель и стелить ковры – через 48 часов. ВАЖНО: время высыхания может увеличиться за счет высокой влажности, низкой температуры, отсутствия движения воздуха или при нанесении слишком толстым слоем.
УКРЫВИСТОСТЬ	Прим. 12 м ² /л.
ОЧИСТКА	Очистить оборудование разбавителем краски, терпентином или уайт-спиритом.
ОБСЛУЖИВАНИЕ	Положить коврики у всех дверей при входе в помещение. На все ножки мебели надеть спец. пластиковые или войлочные колпачки. Протирать проливы как можно скорее. Периодически чистить пол от пыли и абразивных частиц при помощи пылесоса или специальной шваброй. Для удаления стойких пятен и загрязнений использовать очиститель DURA SEAL Hardwood Floor Cleaner.
СОЛЬВЕНТ	Не обладает фото-химической активностью